

## QUALIPLÁS COMPENSADO PLASTIFICADO

Entre as mais respeitadas fábricas de compensado do Brasil, a **QualiPlás** sente orgulho em estar há 20 anos participando da construção civil em todo território nacional.

Contamos atualmente com uma área de mais de 7 mil m<sup>2</sup> construídos, onde encontram-se instalados equipamentos de última geração e tecnologia, operados por profissionais treinados e capacitados a produzir formas para concreto que satisfaçam plenamente nossos clientes quanto aos padrões de qualidade, durabilidade e custo.

Para a forma plastificada para concreto aparente, são garantidas até quatorze utilizações, contra possíveis defeitos de fabricação, desde que sejam respeitadas as normas de manuseio e conservação propostas pela ABNT e abaixo discriminadas:

**Produto:** Forma prensada com resina fenólica em sistema WBP, formado 100% de lâminas de pinus, recebe em sua capa e contra-capa 120gr/m<sup>2</sup> de película fenólica designada tego-filme, com bordas seladas e dimensões dentro da NBR ISO 1954:2006;

**Produto oriundo de um processo de prensagem; Não lixado; Não calibrado;**

### CONDIÇÕES DE GARANTIA

Ao receber a mercadoria, efetuar a conferência do produto.

A quantidade de reaproveitamento das chapas é proporcional aos cuidados de armazenamento, limpeza e desmoldagem das mesmas. Para tanto, pode acarretar na perda da garantia, o uso em desacordo com as Instruções de Uso e Armazenamento que estão descritas a seguir:

1. As chapas devem ser acondicionadas em local apropriado, seco, arejado e coberto, mantendo cuidado durante a movimentação do mesmo na obra, para não danificar as bordas, quinas e superfície das chapas, alterando a qualidade dimensional do produto.
2. Deverão ser retiradas do caminhão pelo cliente e armazenados o mais próximo possível do local de uso;
3. Deverão sempre ser empilhadas em posição horizontal, com três a quatro apoios de 1,20 cada, no sentido de menor dimensão da pilha.
4. Quando for necessário cortar o material, recomenda-se serra de vídeo, diâmetro 350mm, com 84 dentes, bem afiada e rotação mínima de 3800rpm.

5. Após cortar o compensado, ou perfurar com pregos, parafusos ou outros, as bordas e/ou buracos feitos deverão ser novamente selados com tinta impermeabilizante, a base de resina sintética, para manter a impermeabilização do produto.
6. A mesa de serra deve ter um tamanho que apoie ao menos 2/3 da chapa, nos dois sentidos e construída de forma que não gere oscilação no manuseio.
7. Nunca utilizar pregos diretamente na borda da chapa. Recomenda-se no mínimo 3 cm distante das extremidades da chapa.
8. Realizar pré-furação da chapa, utilizando broca entre 85% e 95% do diâmetro do prego. O diâmetro do prego não deve ser superior a 1/5 da menor espessura da chapa;
9. Utilizar desmoldante em ambas as faces desde o primeiro uso e nas demais desformas.
10. Usar pregos de duas cabeças para não danificar o compensado ao desformar
11. Usar o vibrador sem atingir as faces da forma, para não danificar a superfície. Recomenda-se usar vibrador com ponta de borracha;
12. Após cada utilização, limpar as chapas e aplicar novamente o desmoldante.
13. Ao reestocar, acondicionar adequadamente, com 3 a 4 apoios de 1,20 bem distribuídos, na dimensão total das chapas, evitando curvatura das mesmas.
14. No transporte entre uma laje e outra ou no manuseio, não arrastar, evitar arranhões e batidas que possam danificar sua película protetora.

**A substituição das chapas será providenciada, desde que sigam os quesitos relacionados abaixo:**

- Comunicar por escrito ao vendedor ou representante da Qualiplás, solicitando uma visita in-loco e informando a quantidade de chapas danificadas, defeito encontrado e fotos das chapas avariadas, para a execução da análise da equipe técnica da Qualiplás.
- A visita técnica pode ocorrer até 20 dias após a solicitação feita pelo cliente, seguindo as instruções acima.
- Após conclusão da análise da reclamatória, (que deve ser devidamente acompanhada pelo cliente ou responsável indicado pelo mesmo), o técnico Qualiplas emitirá um laudo para a troca das chapas defeituosas.
- Se o defeito de fabricação for evidenciado após o início do uso do material, a reposição das chapas avariadas será proporcional a quantidade de usos em relação ao número máximo garantido. Assim

temos, se houver constatação do defeito após 6 utilizações, a Qualiplás fará reposição de 8/14 chapas com defeito.

- Esta garantia se restringe ao fornecimento de reposição das chapas avariadas, (conforme mensuradas no item anterior), sem cobertura ou ônus de outros eventuais custos ou prejuízos.
- As chapas a serem substituídas, devem estar RIGOROSAMENTE a disposição da Qualiplás para vistoria técnica e/ou para coleta na data pré-acordada pelo representante da Qualiplás para fazer a retirada das mesmas.
- Se for constatado que foi substituído um número maior de chapas, das que apresentaram defeito, será emitido Nota Fiscal de venda em relação ao material que excedeu a substituição, nos mesmos termos da venda original.
- Os fretes de devolução e reposição, quando constatado defeito de fabricação, ocorrerá por conta da Qualiplás.
- A presente garantia não cobre danos por manuseio de carga, descarga e transporte.
- A troca será efetuada mediante a chegada do material devolvido na fábrica;

#### **PERDA DE GARANTIA**

- Decorridos 6 meses da data da emissão da nota fiscal.
- Adulteração do certificado de garantia ou não cumprimento das cláusulas aqui descritas.
- Danos causados por agentes da natureza e/ou acidentes.
- Uso em desacordo com as instruções supra citadas.
- Utilização do material antes da conclusão do laudo técnico.